

Rheinberger Handel

Ingo Czudnochowski

Technisches Merkblatt 2K EP-Metallgrund mit Zinkphosphat

Produktbeschreibung:	2komponentige Grundbeschichtung auf Basis Epoxidharz, mit Zinkphosphat
Anwendungsbereich:	Grundbeschichtung für Stahlkonstruktionen im Kraftwerks-, Brücken-, Chemieanlagenbau in Aggressiver Atmosphäre
Materialkenndaten:	
Produkt	2K EP-Metallgrund
Farbe	nach Kennzeichnung auf Dose
Viskosität	thixotrop
Dichte g/ml	1,518
Festkörpervol. %	ca. 50
In ml/kg	ca. 330
Theor. Ergiebigkeit	ca. 4,7 qm/kg bei 70 my Trockenschicht
Mischungsverhältnis	6 : 1
Temperaturbeständigk.	
Trocken	bis 160 °C
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate
Kennzeichnung	
Flammpunkt	über 21 °C
VbF	entfällt
Gefahrstoffverordnung	entzündlich
ADR/GGVE	Klasse 3/Ziffer 31 c
Verarbeitungshinweise	
Oberfläche	Strahlen nach SA 2,5
Verarbeitung	Roller, streichen, Airless spritzen
Verarbeitungstemp.	Mind. + 5 °C
Trocknung	staubtrocken ca. 60 Min. / 20 °C Überarbeitbar n. ca. 18.24 Std. / 20 °C
Trockenfilmdichte	70 my

Mit diesen Angaben beraten wir Sie nach bestem Wissen. Verarbeitungshinweise und Beratungen geben wir unverbindlich; sie befreien den Kunden nicht von der Prüfung unserer Produkte auf Ihre Eignung.